

KARPETHA FLOOR

REVESTIMIENTO ELASTO-FLEXIBLE IMPERMEABLE

DESCRIPCION

► **KARPETHA FLOOR** Pintura para carpetas deportivas, parques y plazas de base acrílica totalmente impermeable, elástica y flexible, de acabado decorativo y terminación resistente.

CARACTERISTICAS

- **KARPETHA FLOOR** Es un producto totalmente impermeable que impide el paso del agua de lluvia.
- Alto poder cubritivo y acción protectora.
- Puede resistir movimientos de la estructura sin que se dañe el tratamiento, evitando la aparición de micro fisuras y asegurando la total impermeabilidad.
- Resiste eficientemente los rayos U.V. y a su vez es permeable a los vapores de manera de permitir que las superficies tratadas puedan “respirar” (OSMOSIS).
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies.
- Actúa como revestimiento de acabado decorativo.
- No requiere dilución, se entrega listo para su uso y posee una amplia gamma de colores.

USO Y APLICACIONES

- Esta diseñado para ser usado en asfalto, y todo tipo de superficies como por ej., hormigones y hormigón celular, asbesto cemento, yeso cartón, paneles de madera, etc. Se puede aplicar en grandes superficies o pequeñas áreas según sea la necesidad de su proyecto.

PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

- **KARPETHA FLOOR** se presenta listo para su uso y se podrá emplear rodillo, llana o pistola según los requerimientos de terminación, aplicando en forma directa sobre la superficie a tratar.
- La superficie a tratar deberá estar libre de polvo, grasas o aceite. Se deberá remover todo el material suelto o mal adherido utilizando escobilla de acero.
- Tomar la precaución que al momento de la aplicación, la superficie a tratar este seca y en condiciones de clima favorables para su óptimo secado natural.

OBSERVACIONES

- No debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5 °.

► **KARPETHA FLOOR** Importante es mencionar que la polimerización y estabilización total del revestimiento se produce no antes de 5 a 6 días del momento de su aplicación con temperaturas de 18ª a 20ª grados Celsius y una humedad relativa de al menos 45%.

► **KARPETHA FLOOR** En Albañilería con aparición de eflorescencia lavar con una solución de ácido muriático al 10 %, luego lavar con abundante agua y dejar secar antes de la aplicación del producto.

ESPECIFICACIONES

Contenido de Sólidos	: 50%-75%
Viscosidad (Brookfield RVT / 23°C / 20rpm)	: 8000-1100 mPAS
pH	: 7,5-9,5
Tamaño partícula resinas	: 0,17 um aprox
Temperatura min. formación de película	: 10ª C
Densidad a 23°C	: 1.68 g/cm3
Resistencia a la tracción @ 23 °C 50% hR	: 2,5-3,5 N/mm2
Elongación de ruptura @ 23 °C 50% hR	: 800-900%

► El rendimiento varía en función del tipo de superficie y su porosidad, y también tipo de acabado. Sin embargo se estima que el consumo de **KARPETHA FLOOR** es : 1 a 1.2 kg/mt2

PRESENTACION

Grano :
- Balde de 20 Kg.

ASPECTO

- Líquido Viscoso.